

# Trend

## Emulsja pielęgnacyjna wolna od soli metalicznych

### Właściwości

Emulsja pielęgnacyjna do ekologicznej pielęgnacji podłóg. Stosowana w koncentracji lub w rozcieńczeniu z wodą pozostawia samonabylszczający się, wysychający bez smug film pielęgnacyjny. Podłoga pokryta Trendem osiąga współczynnik śliskości zgodnie z DIN 18032 część 2 pomiędzy 0,4 i 0,6  $\mu$  (sprawdzony przez FMFA Baden-Wuerttemberg, Otto-Graf-Institut). Trend spełnia wymagania hal sportowych. Optymalnie nadaje się do polerowania i dlatego też ślady po chodzeniu można usunąć bezproblemowo maszyną szybkoobrotową. Warstwę pielęgnacyjną Trendu można usunąć częściowo bez użycia środka do mycia gruntownego w ramach mycia intensywnego.

### Skład

Emulgatory, woski, polimery wolne od soli metalicznych, żywice zwilżające, substancje zapachowe. pH (koncentratu): ok. 8,5- 9

### Obszar zastosowania

Do wodoodpornych, twardych i elastycznych wykładzin podłogowych takich jak: PCV, linoleum, guma, wykładziny wielowarstwowe CV, poliolefiny, marmur, granit, beton poddany obróbce, z wyjątkiem obszaru mokrego. Nadaje się także do ochrony zabezpieczenia podłóg drewnianych i korkowych.

Nie używać do niezabezpieczonych podłóg drewnianych i korkowych. W przypadku podłóg z warstwą użytkową z PU lub PE przeprowadzić przez użyciem test na przyczepność produktu.

### Sposób użycia

Produkt stosować tylko na dobrze wyschniętych podłogach.

Nie rozcieńczony produkt rozprowadzić cienką warstwą np. mopem płaskim.

Unikać zaschnięcia produktu w mopie. Po użyciu produktu kanister natychmiast zamknąć.

#### Pielęgnacja bazowa podłóg po myciu gruntownym:

W zależności od chłonności podłogi 2-3 warstwy co ok. 30 min.

#### Pielęgnacja późniejsza po myciu intensywnym:

1-2 warstwy co ok. 30 min.

#### Mycie metodą spray w celu punktowej renowacji uszkodzonego filmu pielęgnacyjnego:

Rozcieńczyć 1:1 z zimną wodą, pracować przy użyciu butelki ze spryskiwaczem i maszyny szybkoobrotowej (ok. 1000 obr./min.).

#### Polerowanie:

Wyschniętą powłokę pielęgnacyjną można utwardzić poprzez polerowanie maszyną szbkobrotową (ok. 1000 obr./min.) i padem Multi-Disc. Wypolerowana powłoka nie jest śliska.



## Powłoki

### Zużycie na m<sup>2</sup>

Pielęgnacja bazowa: 25 ml na warstwę

Pielęgnacja późniejsza: 25 ml na warstwę

Mycie metodą spray: 1,5 ml

Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!

### Opakowanie

2/5 L kanistrów w kartonie

200 L beczka

Art.-Nr. j 20 04 05

Art.-Nr. j 20 04 72

**Chronić przed mrozem!**

