

# Kiehl-Holzöl

## Olej impregnujący do pielęgnacji bazowej

### Właściwości

Na bazie surowców odnawialnych. Podkreśla barwę drewna w zależności od jego gatunku (podkreślając naturalny odcień). Nie perfumowany, wolny od rozpuszczalników, utwardza się pod wpływem powietrza, zachowuje zdolność dyfuzji. Łatwy w użyciu, posiada dobre właściwości wnikania i wypełniania, impregnuje. Po ok. 2-3 dniach całkowitego utwardzenia powierzchnia nadaje się do zmywania i eksploatacji. Pielęgnacja dalsza po całkowitym utwardzeniu powierzchni jest możliwa produktem Kiehl - Legnodur.

### Skład

Naturalne oleje i woski, substancje osuszające.

### Obszar zastosowania

Przeznaczony do pielęgnacji wszystkich europejskich gatunków drewna. W przypadku surowego drewna drzew egzotycznych należy przeprowadzić test na wrażliwość materiału. Do bazowego olejowania wszystkich powierzchni z naturalnego drewna takich jak: parkiet, deski podłogowe, kostka, parkiet przemysłowy, schody, płyty OSB, drewno klejone itp. Nie nadaje się do zabezpieczonych, pokrytych powłoką, zapastowanych lub olejowanych powierzchni drewnianych.

### Sposób użycia

Produkt osiąga doskonałą przyczepność oraz optykę tylko na powierzchniach czystych, wolnych od tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu. Temperatura podłoża powinna wahać się w granicach od 10°C do 25°C. Pomieszczenia podczas wykonywania prac i utwardzania oleju powinny być dobrze wentylowane. Nie palić! Przed użyciem mocno wstrząsnąć produktem! Podczas utwardzania (trwa ono ok. 2-3 dni) powierzchnia nie powinna być ani eksploatowana, ani myta na mokro. Produkt przeznaczony jest tylko do surowych, fachowo oszlifowanych, (także do szpachlowanych i oszlifowanych płasko - uziarnienie 100-120), wolnych od pyłu, czystych podłóg z naturalnego drewna.

#### Obróbka powierzchni:

Ok. 800 ml produktu wylać na podłogę i rozprowadzić równomiernie, cienką warstwą na ok. 10 m<sup>2</sup> powierzchni barankiem, mopem płaskim lub wałkiem do oleju Kiehla. Kiehl-Holzöl powinien zadziałać na powierzchnię drewnianą w sumie ok. 30 min. W tym czasie przy pomocy zastosowanego narzędzia pracy należy stale pokrywać powstające suche miejsca wcześniej rozprowadzonym na powierzchni Kiehl-Holzöl ewentualnie uzupełnić deficyt z opakowania.



Nadmiar produktu pozostały po 30 min., który nie wniknął do powierzchni starannie zebrać ściągaczką neoprenową (gumą neoprenową odporną na działanie rozpuszczalników) i usunąć ściereczką wełnianą, szufelką itp. Bardzo cienutki film oleju pozostający jeszcze na powierzchni należy całkowicie usunąć jeszcze przed jego utwardzeniem. W tym celu zastosować maszynę jednotarczową i biały pad. Brudny pad w odpowiedniej chwili odwrócić lub wymienić na czysty, tak aby optymalnie usunąć film oleju i uzyskać równomiernie suchą powierzchnię drewnianą. Przeciętne zużycie na 10 m<sup>2</sup> = 1 pad (obustronnie). Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych!

Na zakończenie po 12 godz. wysychania zaleca się polerowanie maszyną jednotarczową i białym padem, co powoduje także usunięcie wypływającego przy fugach Kiehl-Holzöl i zoptymalizowanie optyki powierzchni drewnianej. Środek myjący dla narzędzi pracy: Kiehl-Wax-Ex. Napoczęte opakowanie w miarę możliwości szybko zużyć.



Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zastosowania produktu.

#### Ostrzeżenie:

Oleje wysychające pod wpływem powietrza mogą w połączeniu z pyłem drewnianym, ściereczkami, padami lub innymi chłonnościami pracy prowadzić do samozapalenia. Dlatego też akcesoria te należy nasączyć wodą i oddać w szczelnie zamkniętym pojemniku do utylizacji. Należy przestrzegać miejscowych przepisów o utylizacji odpadów.

## Mycie i pielęgnacja parkietu/drewna

### Zużycie na m<sup>2</sup>

Olejowanie bazowe: 80-120 ml, w zależności od chłonności drewna



R 43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.  
S 24 Unikać zanieczyszczenia skóry.

Zawiera olej drzewny.

w koncentracji

### Opakowanie

2/5 L kanistry w kartonie

**Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1!**

Art.-Nr. j 22 03 05

**Chronić przed mrozem!**

